

DIALCHAUX

Efekt starej wapiennej ściany

Charakterystyka:

Dialchaux to nowoczesna farba wodorozcieńczalna na bazie żywic winylowych, nadająca efekt starej wapiennej ściany.

Nadaje ścianie naturalny charakter, jest delikatna w dotyku, możemy zaoferować pełną gamę ciepłych odcieni. Pozwala uzyskać wygląd ściany pomalowanej starą metodą tj. Farbą wapienną wymieszaną z pigmentem. Bardzo matowa, lekko strukturalna, łatwa w zastosowaniu.

Może być nakładana na wszystkie typy ścian we wnętrzach, na podłoże takie jak: zaprawa, beton, gips i pochodne. Podłoże musi być w dobrym stanie.

Można ją pokrywać lakierem akrylowym Dialfix i czyścić wodą i gąbką, unikając polerowania przestrzeni matowych pokrytych Dialchaux.

Można ją odkleić od ściany, stosując metody odklejania tapety.

Nakładanie:

Dialchaux – nakłada się na ściany czyste, świeże, spójne, odtłuszczone i nieabsorbujące (jako podkład stosować: Dialprim] w dwóch warstwach, używając pędzla i wałka.

1 warstwa - nałożyć obficie za pomocą wałka średniego. Odczekać ok. 6 godzin, aż pierwsza warstwa będzie całkowicie sucha (produkt zjaśnieje)

2 warstwa – drugą warstwę nałożyć za pomocą płaskiego, szerokiego pędzla.

Pracować ruchami poziomymi, w pasach o szerokości ok. 1 metra. Farbę należy nakładać regularnymi ruchami, w odległości 20 cm jedno od drugich.

Następnie, ruchami nieregularnymi, dążyć do pokrycia pierwszej warstwy. Widoczne pociągnięcia pędzla uzyskamy zaraz po wyschnięciu (po ok. 6 godzinach).

Aby uzyskać lepszy efekt reliefu można w taki sam sposób nałożyć trzecią warstwę.

– Nakładanie warstwy lakieru: dla lepszej ochrony produktu należy pokryć farbę lakierem Dialfix po 24 godzinach..

Sposób nakładania:

Czas schnięcia w 20°C

suche: po 1 godzinie

ponowne nakładanie farby: po 6 godzinach

Warunki nakładania:

- temperatura podkładu – min. 12°C
- temperatura w pomieszczeniu – min. 12°C
- wilgotność względna – max. 65%

Dane techniczne:

- narzędzie pracy wyczyścimy wodą
- charakterystyka:

farba: biała + 16 kolorów

gęstość przy 20°C: 1,44± 0,005

wydajność teoretyczna: 4 do 5 m²/L/warstwa DIALCHAUX

– skład

spoiwa: żywica winylowa

pigmenty: dwutlenek tytanu

rozpuszczalnik: woda

ekstrakt suchy: waga 53 ± 2% objętość: 53 ± 3%

– magazynowanie:

Farbę należy przechowywać przez okres 1 roku w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temp. od 5 do 35 °C.